

VERNIS BICRYL Vernis Acrylique PU, bi-Composant, non jaunissant

version 5.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Vernis acrylique polyuréthane bi-composant transparent, non jaunissant en phase solvant. Le BICRYL offre une excellente adhérence et une dureté idéale pour tous travaux d'ameublement et d'agencement, y compris, cuisine et salle de bains.

Idéal pour protéger des bois teintés (teinte positive à l'eau ou teinte solvant) car non jaunissant.

Ne relève pas les veines du bois.

Finition brillant, satiné, effet soie ou mat. Disponible en fond dur, finition ou fond finition.

Peut être teinté sur demande pour laquer.

Conditions d'application

Veillez à bien soigner le ponçage du support avant application. Le BICRYL s'applique généralement en 2 couches sur bois sains. Ponçage entre les couches.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. L'humidité des bois doit être comprise entre 8 et 18 %.

Caractéristiques :

Aspect : liquide nacré

Poids spécifiques : env. 0.930 kg/l

Extrait sec en poids : 31 % (+-2)

Extrait sec du mélange : 31 % (+-2)

Point éclair : < 21° C

Mode d'application :

Bien mélanger avant utilisation

Durcisseur : 90 volumes de vernis pour 10 de durcisseur.

Durée de vie en pot : 5 heures

Dilution : avec diluant universel été ou hiver. Il est préférable d'utiliser un pistolet avec buse de 1,8-2 mm à une pression de 3 à 4 atm/bar. On peut aussi utiliser des pompes mixtes air et airless.

Nettoyage des outils au Nettoyant standard.

Rendement :

6 à 8 m² au litre, variable suivant l'état du support et le mode d'application.

Séchage :

Hors poussière : 15 minutes

Sec au toucher : 1 à 2 heures

Intervalle entre les couches : 1 heure

Ponçable : 1 à 2 heures

Empilable : > 12 heures

Sec à cœur : > 24 heures

Caractéristiques mécaniques :

Adhérence : très bonne (sur supports ligneux)

Souplesse : bonne

Ponçage : bon (existe en fond dur)

Très bonne résistance aux rayures et aux produits ménagers

Conservation

Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 40 °C. Conservation en emballage fermé d'origine vernis : 1 an , durcisseur : 6 mois

Emballage

Boîtes de 1, 5 et 25L.