

## HYDRO PBD Lasure d'imprégnation aqueuse, intérieure/extérieure

version 3.0 du 09 avril 08

---

### Description du produit

L' HYDRO PBD est une lasure d'imprégnation pour la protection longue durée des bois en intérieur et extérieur.

L' HYDRO PBD est microporeuse et hydrofuge. Elle doit être recouverte par deux couches de lasure de finition, l' HYDRO TOP COAT.

L' HYDRO PBD, lasure de technologie hybride à base de résines alkydes et acryliques, garantit une bonne pénétration du produit dans le support et évite ainsi le décollement du film.

Elle contient un traitement insecticide et fongicide du film.

Sur bois attaqués ou en mauvaise état, il est conseillé d'utiliser au préalable un traitement type PROTEC BOIS CURATIF ou HYDRO PBC.

### Coloris :

Incolore ou plus de 25 coloris bois.

### Propriétés

Aspect : liquide laiteux

Extrait sec : autour de 40 %, en fonction de la teinte

Viscosité CF N°4 : 55 " ± 2

### Conditions d'application :

Bien mélanger avant utilisation.

Sur bois neuf, appliquer un système de protection lasure composé de 3 couches :

une couche d'HYDRO PBD puis deux couches d'HYDRO TOP COAT .

Sur bois très absorbant, mettre deux couches d'HYDRO PBD puis une couche HYDRO TOP COAT

Application : brosse, pinceau à une température supérieure à 10°C. Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Nettoyage : eau

### Rendement :

Variable suivant l'état du support : 10 à 14 m<sup>2</sup> au litre

### Séchage

Hors poussière : environ 30 minutes

Sec au toucher : environ 2 heures

Entre deux couches : 8 heures

### Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

### **CRAINT LE GEL**

### Emballage

Boîtes de 1l, 5l et 20l