

ISOFONDAL A (Isolant)
Isolant polyuréthane – Polyvalent pour
ISOFONDAL B (Durcisseur 100%)
tous supports bois et dérivés

version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Produit spécialement destiné à isoler les bois gras, les fonds douteux, les MDF et Medium avant tous autres finitions transparentes ou laques. Ce produit peut être teinté avec nos bases TLS à raison de 10% maximum. Pour les bois exotiques gras, il est nécessaire d'égaliser la première couche au chiffon entre 10 à 15 minutes après l'application.

Caractéristiques :

Densité :	0.890
Extrait sec du vernis	27 % ± 2
Extrait sec prêt à l'emploi (PAE) :	27 % ± 2
Viscosité du vernis CF n°4 :	14 "
Viscosité prêt à l'emploi (PAE) :	12 "
Durée de vie en pot :	4 heures
Mélange des produits A + B :	1 pour 1

Conditions d'application :

Mélanger avant utilisation.

Pistolets pneumatiques :

Qtes g/m ² /couche	150
Dilution – Diluant Universel :	5 à 10 %

Pompes HVLP :

Qtes g/m ² /couche :	130
Dilution – Diluant universel :	0 à 5 %

Pompes Air Mixte :

Qtes g-m²-couche : 110

Dilution – Diluant universel : 5 à 10 %

Nettoyage : Nettoyant standard NETCAR

Séchage

Hors poussière : 30 minutes

Sec au toucher et égrenabilité : 6 heures

Sec en profondeur : 12 heures

Intervalle entre couche sans égrenage : 2 heures

Séchage tunnel air chaud : oui après 1 heure de séchage à 20°C

Remarque :

Pour isoler les champs toupillés des MDF et Medium, commencer par appliquer 1 couche croisée puis redoubler ½ heure après sur les champs.

Conservation

ISOFONDAL A (Isolant) : 1 an

ISOFONDAL B (Durcisseur) : 6 mois

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 25l

COV : valeur limite (cat A/h) 750g/l. Ce produit contient max 700g/l (en satiné).